

# RIVALCOLL FN6 KIT AKRYLOWO-POLIURETANOWY

## OPIS PRODUKTU

Rivalcoll FN 6 jest jednoskładnikowym kitem akrylowo-poliuretanowym o dużej elastyczności.

## DANE TECHNICZNE

Postać	gęsta pasta
Barwa	szara (na życzenie biała lub czarna)
Temperatura stosowania	+5 °C do + 50 °C
Odporność termiczna	-25 °C do + 80 °C
Tempo utwardzania	ok 1mm/24 godziny
Czas całkowitego utwardzenia	7 – 14 dni
<b>Czas obróbki</b>	<b>10 – 25 minut</b>
<b>Temperatura składowania</b>	<b>&gt;0 °C do +30 °C</b>

## GDZIE STOSOWAĆ ?

Rivalcoll FN 6 kit akrylowo-poliuretanowy jest przeznaczony do wykonywania uniwersalnych i wysoko elastycznych uszczelnień. Stosowany jest przede wszystkim do wypełniania szczelin, rys i pęknięć w murach, ścianach i sufitach oraz do łączenia elementów konstrukcyjnych i budowlanych. Jest polecany do uszczelniania krawężników, wypełniania szczelin dylatacyjnych na mostach i wykonywania uszczelnień w budowlach wodnych. Doskonale sprawdza się także jako uszczelnienie balustrad, ram okiennych, ościeżnic drzwiowych, parapetów, płytek itp. Rivalcoll FN 6 kit akrylowo-poliuretanowy można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Jest odporny na promieniowanie UV, zmiany temperatury oraz na wilgoć, wodę i sól. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych jak i suchych, gładkich i porowatych takich jak: beton, tynk, cegła, płyta kartonowo-gipsowa, drewno, szkło, metal.

## JAK STOSOWAĆ ?

Wszystkie szczeliny dylatacyjne muszą być czyste, wolne od kurzu, smarów i oleju. Beton powinien być sezonowany a jego wilgotność nie większa niż 4%. Celem zabezpieczenia brzegów wypełnianej szczeliny przed zabrudzeniem oraz w celu uzyskania równej linii spoiny zaleca się oklejenie okolic szczeliny taśmą malarską. Taśmę malarską należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu obróbki. Po ułożeniu spoiny należy ją wygładzić za pomocą szpательki zamoczonej w wodzie z mydłem. Kit należy aplikować przed ewentualnym malowaniem powierzchni. Malowanie można rozpocząć dopiero po pełnym utwardzeniu kitu. Rivalcoll FN 6 kit akrylowo-poliuretanowy może być aplikowany przy pomocy worka foliowego lub używając kartusze, tak jak w przypadku kitów silikonowych.

## JAK CZYŚCIĆ ?

Narzędzia, bezpośrednio po użyciu, mogą być umyte wodą. Natomiast dojrzały Rivalcoll FN 6 kit akrylowo-poliuretanowy jest nierozpuszczalny i możliwy do usunięcia tylko mechanicznie.

## TRWAŁOŚĆ

W oryginalnych opakowaniach – 12 miesięcy

## OPAKOWANIE

Opakowania o pojemności 310ml

## UWAGA

Produkt nie utwardzony może działać drażniąco na drogi oddechowe i oczy. Chronić przed dziećmi.

Firma Produkcyjna i Handlowa "PUSZ"  
ul. Warsztatowa 3, 05-400 Otwock  
tel /fax: ( 0-22) 788 41 90, 788 41 69, 0-602-593-643,  
[www.pusz.com.pl](http://www.pusz.com.pl), e-mail: [pusz@pusz.com.pl](mailto:pusz@pusz.com.pl)